



№	Наименование	При поставке		После усадки		Рекомендуемый диапазон диаметров проводов, мм	Длина трубки L, м (± 2 мм)
		D, мм	W, мм	d, мм	W, мм		
1	ТТУ НГ-LS 1/0,5	1,5±0,20	0,18±0,05	0,65	0,36±0,1	0,75–0,9	1
2	ТТУ НГ-LS 1,5/0,75	2,00±0,2	0,18±0,05	0,85	0,36±0,1	0,95–1,4	1
3	ТТУ НГ-LS 2/1	2,5±0,2	0,225±0,05	1	0,45±0,1	1,1–1,8	1; 2
4	ТТУ НГ-LS 3/1,5	3,5±0,2	0,225±0,05	1,5	0,45±0,1	1,6–2,7	1; 2
5	ТТУ НГ-LS 4/2	4,7±0,2	0,225±0,05	2	0,45±0,1	2,1–3,6	1; 2
6	ТТУ НГ-LS 5/2,5	5,5±0,2	0,28±0,05	2,5	0,56±0,1	2,6–4,5	1; 2
7	ТТУ НГ-LS 6/3	6,5±0,2	0,28±0,05	3	0,56±0,1	3,1–5,4	1; 2
8	ТТУ НГ-LS 8/4	8,5≥0,3	0,28±0,05	4	0,56±0,1	4,2–7,2	1; 2
9	ТТУ НГ-LS 10/5	10,5±0,3	0,28±0,05	5	0,56±0,1	5,2–9,0	1; 2
10	ТТУ НГ-LS 12/6	12,5±0,3	0,28±0,05	6	0,56±0,1	6,2–11,0	1; 2
11	ТТУ НГ-LS 14/7	14,5±0,3	0,35±0,05	7	0,7±0,1	7,3–13,0	1
12	ТТУ НГ-LS 16/8	16,5±0,4	0,35±0,05	8	0,7±0,1	8,3–15,0	1
13	ТТУ НГ-LS 18/9	19,0±0,5	0,35±0,05	9	0,7±0,1	9,3–17,0	1
14	ТТУ НГ-LS 20/10	22,0±0,5	0,4±0,08	10	0,8±0,15	10,4–19,0	1
15	ТТУ НГ-LS 22/11	24,0±0,5	0,4±0,08	11	0,8±0,15	11,4–21,0	1
16	ТТУ НГ-LS 25/12,5	26,0±0,5	0,45±0,08	12,5	0,9±0,15	12,8–24,0	1
17	ТТУ НГ-LS 28/14	29,0±0,5	0,45±0,08	14	0,9±0,15	14,4–27,0	1
18	ТТУ НГ-LS 30/15	31,5±1,0	0,5±0,08	15	1,0±0,15	16,0–29,0	1
19	ТТУ НГ-LS 35/17,5	36,5±1,0	0,5±0,08	17,5	1,0±0,15	18,0–34,0	1
20	ТТУ НГ-LS 40/20	41,5±1,0	0,5±0,08	20	1,0±0,15	21,0–39,0	1
21	ТТУ НГ-LS 45/22,5	46,5±1,5	0,5±0,1	22,5	1,0±0,2	23,5–44,0	1
22	ТТУ НГ-LS 50/25	≥ 50,0	0,55±0,1	25	1,10±0,2	26,0–49,0	1
23	ТТУ НГ-LS 60/30	≥ 60,0	0,6±0,08	30	1,2±0,15	35,0–55,0	1

Рисунок 1. Трубка термоусаживаемая ТТУ цветная